


**ÜRÜN BİLGİLERİ****15-55 MM CL90 Q**

CAS : 1305-78-8

Üretim Yeri : Çelemlı Mahallesi Munak Meydanı No:5 Yüreğir \ ADANA

Ürünün Tanımı : Yüksek Saflıkta Ki Kireç Taşının Paralel Akışlı Fırınlarımız da 900-1100 °C De Isıtılmasıyla Elde Edilen Ebatlandırılmış Sönmemiş Kireçtir.

**Kimyasal Analiz Değerleri :**

	% Değer	EN 459-1:2010
Aktif CaO	min. 86	
Toplam CaO + MgO	min. 90	min. 90
MgO	mak. 3	mak. 5
Kızdırma kaybı	mak. 4	mak.7
SO ₃	mak. 2	mak. 2

Fiziksel Analiz Değerleri :

	% Değer
15-55 mm	min.95
Yoğunluk (kg/dm ³)	0,85-1,00

Ambalaj :

Ambalaj	Dökme	Bigbag
---------	-------	--------

Genel Kullanım Alanları : Demir Ve Çelik Sektörü, Kimya Sanayii, Kağıt Sanayii, İnşaat Sektörü, Deri Sanayi, Arıtma Tesisleri, Kağıt Sanayi, Şeker Üretimi, Alüminyum Ve Bakır Üretimi, Cam Üretimi Ve Baca Gazı Arıtma Sistemlerinde Kullanılmaktadır.

- Bu Teknik Veri Föyünde Ki Bilgiler Belirtilen Ürün İçin Tanımlanmış Olup, Bu Veriler Vişne Madencilik'inin Yapmış/Yaptırılmış Olduğu Teknik Ölçüm Sonuçlarıdır, Kimyasal Ve Fiziksel Analizler TSE EN 459-2 Standart Kapsamındadır.
- Belirlenen Analiz Sonuçları Alınan Numuneye Göre Değişkenlik Göstermekte Olup Bağlayıcılığı Yoktur, Ürünün Kullanımına Uygunluğu Kullanıcı Kişi Veya Kurumun Sorumluluğunda Olup Kullanımı Sonucunda Oluşabilecek Zararların Tamamı Kullanıcı Kişi Veya Kurum Sorumluluğundadır.
- Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic.A.Ş' nin İzni Olmadan Çoğaltılması Yasaktır.

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez: Şehit Nevres Bulvarı No:3/7 35210 Konak - İZMİR / TÜRKİYE Tel: +90 232 463 00 03 Fax: +90 232 463 11 06

Fab1: Çelemlı Mah. Munak Sokak No:5 Yüreğir - ADANA / TÜRKİYE Tel: +90 322 383 21 22

Fab2: Karabıyıklı Mah. Karabıyıklı Küme Evleri Vişne Madencilik No:147 Pazarcık - KAHRAMANMARAŞ / TÜRKİYE Tel: +90 344 606 06 69